

ООО «Медиса»

119296, Москва

Университетский проспект, 5

тел.: (495)727-06-37; (495)727-06-01

факс: (499)995-06-46

e-mail: info@tempstroy.ru

www.resitrix.ru

www.stroy-mag.ru

www.tempstroy.ru

Праймер FG-35

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

Характеристика и назначение

Грунтовка FG-35, содержащая синтетический каучук (латекс) и смолы, приготовлена с использованием органического, свободного от галогена растворителя низкой вязкости. Предназначена для обработки поверхностей оснований при монтаже самоклеящихся гидроизоляционных мембран группы Резитрикс (Резитрикс® SK и Резитрикс® SK W) и Резистит (Резистит® ESK), а также пароизоляционных самоклеящихся материалов Алютрикс (Алютрикс® 600 и Алютрикс® FR).

Нанесение

Грунтовка FG-35 пригодна для пористых оснований. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, свободным от жира и пыли. Грунтовка наносится валиком или кисточкой. В зависимости от состояния основания и способа нанесения расход грунтовки FG-35 составляет 200-400 г/м². Допускается разбавление грунтовки растворителем G-500 до 10% (не более) без нарушения прочности склеивания.

Важные указания

- срок хранения при температуре от +10°C до + 25°C в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 месяцев;
- перед использованием грунтовку необходимо тщательно перемешать;
- следует избегать прямого попадания солнечных лучей;
- минимальная температура, при которой можно использовать FG-35 составляет +5° С;
- разбавитель G-500 может быть использован в качестве очистителя поверхности основания и инструмента.

Состав материала

- Циклогексан (25-50%) – основной состав
- Легкий бензин (2,5-10%) - растворитель
- Этилацетат (2,5-10%) - растворитель
- Цинковый бис (1,0-2,5%) – антикоррозионная добавка
- Синтетический каучук (латекс) и смолы -25-30%

Расфасовка: ведро 4,5 кг; 12,5 кг; 25 кг;

Стоимость: 11,66 EUR за 1 кг, с учетом НДС 18%.

Производитель: Carlisle Construction Materials GmbH, Германия. www.resitrix.ru