



ООО «Медиса»

119296, Москва

Университетский проспект, 5

тел.: (495)727-06-37; (495)727-06-01

факс: (499)995-06-46

e-mail: [info@tempstroy.ru](mailto:info@tempstroy.ru)

[www.resitrix.ru](http://www.resitrix.ru)

[www.stroy-mag.ru](http://www.stroy-mag.ru)

[www.tempstroy.ru](http://www.tempstroy.ru)

## Растворитель G-500 (разбавитель)

### Характеристика и назначение

Растворитель G-500 является смесью этилацетата, бутанона, толуола и петролейного эфира. Применяется для разбавления клея G-2000 и получения грунтовочного состава, обезжиривания металлических поверхностей перед наклеиванием материала Резитрикс<sup>®</sup>, очистки мембран Резитрикс<sup>®</sup> от слабого загрязнения. Также растворитель G-500 может быть использован в качестве материала для обезжиривания поверхностей и очистки оборудования и инструмента.



### Разбавление

Клей G-2000 может быть разбавлен растворителем G-500 до 10% веса. Если превышено максимальное значение разбавителя, то следует учитывать снижение прочности в зоне склеивания.

### Грунтовочный состав

При реализации клеевой системы с использованием мембраны Резитрикс<sup>®</sup> Classic на клею G-2000 в отдельных случаях (при пористом основании) поверхность основания должна быть огрунтована клеем G-2000, смешанным с разбавителем G-500 в соотношении 1:1.

**Упаковка:** металлические банки с герметичной пластиковой резьбовой крышкой.

**Расфасовка:** банки 4,0 кг.

---

**Производитель:** Carlisle Construction Materials GmbH, Германия. [www.resitrix.ru](http://www.resitrix.ru)